



---

# ***AKO SA STARAŤ O FONTÁNY:***

---

## **1 . Krok: očistenie povrchu**

Fontány ktoré sú v prevádzke a ich vzhľad už nie je uspokojivý, sa musia očistiť od nanesených rias, vodného kameňa a iných nečistôt. Na čistenie použijeme prípravok BERT 27 (nesmie sa použiť na leštené mramory, travertíny a vápence). Po očistení sa musí urobiť oplach prípravkom MOLD OFF, ktorý odstráni zostatok machov a rias.

## **2 . Krok: aplikácia impregnácie**

Pred aplikáciou musí byť povrch čistý a suchý . Kameň môžeme impregnovat' s zvýraznením farby kameňa a to v pieskovci a surových materiáloch prípravkom IDEA STONEAGER a prípravkom

LIMESEALER alebo pri zachovaní starého vzhľadu prípravok VIEUX.

Prípravok na leštené materiáli s zvýraznením farby kameňa je IDEA XC a pre čierne materiály IDEA DARK, IDEA BLACK s pigmentom.

Pri nezvýraznení použijete prípravok IDEA HP alebo IDEA GOLD ktorá odoláva aj kyslým dažďom. V prípade pieskovca a vápenca odporúčam použiť prípravok STRONG 2000 s kombináciou prípravku IDEA HP.

Impregnácia sa musí aplikovať minimálne v dvoch náteroch (ideálne je keď rozostup medzi nátermi je 12 hodín) . Napustenie fontány môže byť 48 hodín po aplikácii impregnácie.

## **3. Krok : údržba**

Po správnej aplikácii impregnácie sa údržba zjednodušila . Do vody vo fontáne sa pridáva prípravok MOLD OFF ktorý bráni vytváraniu sa vodných rias. Po vypustení vody s fontány sa celá umyje prípravkom BERT 27 alebo prípravkom LEM 3 a opláchne sa prípravkom MOLD OFF. Konzervácia sa obnovuje každých 1až 3 roky podľa vystaveniu UV žiareniu.