



AKO SA STARAŤ O FONTÁNY:

1 . Krok: očistenie povrchu

Fontány ktoré sú v prevádzke a ich vzhľad už nie je uspokojivý, sa musia očistiť od nanesených rias, vodného kameňa a iných nečistôt. Na čistenie použijeme prípravok BERT 27 (nesmie sa použiť na leštené mramory, travertíny a vápence). Po očistení sa musí urobiť oplach prípravkom ALGA KILL, ktorý odstráni zvyšok machov a rias.

2 . Krok: aplikácia impregnácie

Pred aplikáciou musí byť povrch čistý a suchý . Kameň môžeme impregnovat' s zvýraznením farby kameňa a to v pieskovci a surových materiáloch prípravkom GREZZO a prípravkom LIMESEALER alebo pri zachovaní starého vzhľadu prípravok VIEUX. Prípravok na leštené materiály s zvýraznením farby kameňa je IDEA XC a pre čierne materiály IDEA DARK, IDEA BLACK s pigmentom. Pri nezvýraznení použite prípravok IDEA HP alebo IDEA GOLD ktorá odoláva aj kyslým dažďom. V prípade pieskovca a vápenca odporúčam použiť prípravok STRONG 2000 s kombináciou prípravku IDEA HP. Impregnácia sa musí aplikovať v dvoch náteroch po dobu 1 hodiny. Napustenie fontány môže byť 48 hodín po aplikácii impregnácie.

3. Krok : údržba

Po správnej aplikácii impregnácie sa údržba zjednodušila . Do vody vo fontáne sa pridáva prípravok ALGA KILL ktorý bráni vytváraniu sa vodných rias. Po vypustení vody s fontány sa celá umyje prípravkom BERT 27 alebo prípravkom LEM 3 a opláchne sa prípravkom ALGA KILL. Konzervácia sa obnovuje každých 1 až 3 roky podľa vystaveniu UV žiareniu.